

Ремонтная смесь P-7

Смесь сухая дисперсная ремонтная инъекционная расширяющаяся Pк5, M250

Область применения:

Для инъектирования (заполнения) трещин, внутренних пустот в кирпичных, каменных, бетонных и железобетонных конструкциях.

Приготовление раствора:

Сухая смесь смешивается с чистой водой (от 15 до 20°C) из расчета 1,8-2 литра на 10 кг сухой смеси, с помощью растворосмесителя или миксера до нужной консистенции с подвижностью Pк5 (расплыв кольца). Затем дать раствору отстояться 5 минут и повторно перемешать.

Выполнение работ:

Шаг отверстий для нагнетания приготовленного раствора определяется опытным путем и должен составлять не менее 500 мм. Перед нагнетанием растворной смеси отверстия необходимо увлажнить. Работы выполнять при температуре не ниже +5°C. Сохранение первоначальной подвижности готового раствора 30 минут.

Хранение и упаковка:

Мешки весом по 25 кг.
Гарантийный срок хранения в фирменной упаковке в сухих помещениях 12 месяцев.

Меры безопасности:

Материал не токсичен но может вызвать раздражения кожи и глаз. Рекомендуется применять защитные очки и перчатки. В случае попадания раствора в глаза и не защищенные участки кожи, необходимо обильно промыть водой.

Технические характеристики:

Цвет	Серый
Связующее	ЦНВ+РПП
Максимальная крупность заполнителя	≤ 0,55мм
Прочность при сжатии	25 МПа
Расширение до	0,02%
Прочность сцепления (бетоном)	≥0,8 МПа
Необходимое кол-во воды на 10кг смеси	1,8-2 литра
Сохранение подвижности	30 минут
Водоудерживающая способность	97%
Плотность растворной смеси	1,9кг/м ²

Указанная информация и технические характеристики продукта, даны по результатам проводимых нами испытаний с учетом уровня знаний и опыта на настоящий момент. Приведенные параметры были установлены в температуре 20 С. Это усредненные данные. Возможны отклонения. Наши технологические консультации, устные или письменные, являются только рекомендациями и не освобождают заказчика или потребителя данного продукта от проведения собственных испытаний, на пригодность предлагаемого продукта вместе с технологией применения в имеющихся условиях и целей, принимая на себя полноту ответственности за последствия, связанные с его применением. Применение и переработка продукта проводятся вне наших возможностей контроля, и поэтому находятся исключительно в вашей области ответственности. Наша компания оставляет за собой право внести изменения в свойства выпускаемых ею материалов. С выпуском данного проспекта вся ранее опубликованная информация о продуктах теряет силу. Потребителю всегда следует запрашивать более свежие технические данные по конкретным материалам, информация по которым высылается по запросу.