

Клей для газобетона
«ВАРМИТ», «СИБИТ»,
«ПОРЕВИТ».



Смесь сухих минеральных компонентов оптимального фракционного состава, портландцемента, ЦНВ и высококачественных модифицирующих добавок.
Применяется для склеивания газобетонных (ячеистых) блоков «ВАРМИТ», «СИБИТ», «ПОРЕВИТ» при кладке наружных стен и внутренних перегородок в сухих и влажных помещениях. Также может применяться для склеивания кирпича и других блочных материалов. Может использоваться для приклеивания облицовочных керамических или бетонных плиток. После смешивания с водой образует легко перерабатываемую и пластичную смесь с хорошей водоудерживающей способностью и необходимым временем потребления. Затвердевший раствор клея обладает высокой прочностью, адгезией к основанию, водо- и морозостойкостью. Все компоненты, входящие в состав смеси экологически безопасны. Смесь пожаро- и взрывобезопасна.

Цвет	серый
Связующее	цемент + ЦНВ+РПП
Наполнитель	песок ≤ 0,63мм
Водоудерживающая способность	98%
Необходимое количество воды на 25 кг смеси	4,7- 5 л
Прочность при сжатии	7,5 МПа
Прочность сцепления (адгезия)	≥ 0,6 МПа
Время достижения полной прочности	28 суток
Морозостойкость	F50
Сохранение первоначальной подвижности	≥4 часа
Открытое время работы	5-10мин.
Расход на 1 куб.м кладки блоков	20-25 кг

Клей «ЗИМНИЙ»
для газобетона
«ВАРМИТ», «СИБИТ»,
«ПОРЕВИТ».



Смесь сухих минеральных компонентов оптимального фракционного состава, ЦНВ и высококачественных модифицирующих добавок.
Клей зимний применяется для склеивания газобетонных блоков при кладке наружных стен и внутренних перегородок при производстве работ в зимнее время года с температурой окружающей среды до -15 °С. Также может применяться для склеивания других блочных пено- или газобетонных материалов.
После смешивания с водой образует легко перерабатываемую и пластичную смесь с хорошей водоудерживающей способностью и необходимым временем потребления. Затвердевший раствор клея обладает высокой прочностью, адгезией к основанию, водо- и морозостойкостью. Все компоненты, входящие в состав смеси экологически безопасны. Смесь пожаро- и взрывобезопасна.

Цвет	серый
Связующее	ЦНВ+РПП
Наполнитель	песок ≤ 0,63мм
Водоудерживающая способность	98%
Необходимое количество воды на 25 кг смеси	4,7- 5 л
Прочность при сжатии	7,5 МПа
Прочность сцепления (адгезия)	≥ 0,5 МПа
Морозостойкость	F50
Сохранение первоначальной подвижности	≥1 час
Открытое время работы	3-5мин.
Расход на 1 куб.м кладки блоков	20-25кг/м ³
Температура применения	до -15°С
Упаковка	25 кг

Кладочная
смесь



Применяется для кладки наружных и внутренних стен из керамического, зольно-известкового и силикатного кирпича, а также керамзитобетонных и бетонных блоков.

Цвет	серый
Связующее	ЦНВ+РПП
Подвижность	П ₂
Объем вовлеченного воздуха	7%
Прочность при сжатии	10 МПа
Водоудерживающая способность	95%
Морозостойкость	F 75
Прочность сцепления (адгезия) не менее	0,4 МПа
Время достижения полной прочности	28 суток

Указанная информация и технические характеристики продукта, даны по результатам проводимых нами испытаний с учетом уровня знаний и опыта на настоящий момент. Приведенные параметры были установлены в температуре 20 С. Это усредненные данные. Возможны отклонения. Наши технологические консультации, устные или письменные, являются только рекомендациями и не освобождают заказчика или потребителя данного продукта от проведения собственных испытаний, на пригодность предлагаемого продукта вместе с технологией применения в имеющихся условиях и целей, принимая на себя полную ответственности за последствия, связанные с его применением. Применение и переработка продукта проводятся вне наших возможностей контроля, и поэтому находятся исключительно в вашей области ответственности. Наша компания оставляет за собой право внести изменения в свойства выпускаемых ею материалов. С выпуском данного проспекта вся ранее опубликованная информация о продуктах теряет силу. Потребителю всегда следует запрашивать более свежие технические данные по конкретным материалам, информация по которым высылается по запросу.