

Монтажная смесь №4

**Для заделки вертикальных и горизонтальных швов
смесь сухая растворная монтажная, инъекционная саморастекающаяся,
расширяющаяся, М350, Пк4, F300**

Назначение:

Для заделки густоармированных вертикальных и горизонтальных швов железобетонных и бетонных конструкций методом заливки и инъектирования.

Приготовление раствора:

Сухая смесь смешивается с чистой холодной водой с помощью растворосмесителя или миксера 5 мин до нужной консистенции с подвижностью Пк4. Расход воды 1,5-1,7 литра на 10 кг сухой смеси.

Подготовка основания и выполнение работ:

Основание должно быть прочным, очищенным от грязи, пыли, извести, жиров, масел, остатков любой краски, арматура -очищенной от ржавчины. После установки опалубки с помощью растворонасоса через отверстия для нагнетания (с минимальным шагом 500мм) производят нагнетание растворной смеси. Расход 1900 кг. сухой смеси на 1 м³ готового раствора.

Меры безопасности:

Материал не токсичен, но может вызвать раздражение кожи и глаз. Рекомендуется использовать при работе

защитные очки и перчатки.

В случае попадания бетона на незащищенные участки кожи и глаза, необходимо промыть водой.

Упаковка и хранение:

Упаковка по 25 кг. Срок хранения в фирменных многослойных мешках в сухих помещениях 12 месяцев.

Технические характеристики:

Связующее	ЦНВ+РПП
Максимальная крупность заполнителя	1,5мм
Подвижность	Пк4
Водоудерживающая способность не менее	95%
Предел прочности при сжатии в возрасте 24 часа н.х.	15,0 МПа
Предел прочности при сжатии в возрасте 28 суток н.х.	35,0 МПа
Морозостойкость	F 300
Жизнеспособность раствора	40 мин

Указанная информация и технические характеристики продукта, даны по результатам проводимых нами испытаний с учетом уровня знаний и опыта на настоящий момент. Приведенные параметры были установлены в температуре 20 С. Это усредненные данные. Возможны отклонения. Наши технологически консультации, устные или письменные, являются только рекомендациями и не освобождают заказчика или потребителя данного продукта от проведения собственных испытаний, на пригодность предлагаемого продукта вместе с технологией применения в имеющихся условиях и целей, принимая на себя полноту ответственности за последствия, связанные с его применением. Применение и переработка продукта проводятся вне наших возможностей контроля, и поэтому находятся исключительно в вашей области ответственности. Наша компания оставляет за собой право внести изменения в свойства выпускаемых ею материалов. С выпуском данного проспекта вся ранее опубликованная информация с продуктах теряет силу. Потребителю всегда следует запрашивать более свежие технические данные по конкретным материалам, информация по которым высылается по запросу.