

Стяжка пола «ГОРИЗОНТ»

Безусадочная, наливная, растворная смесь для устройства прочного, ровного основания толщиной 10-80мм под финишное покрытие. Смесь сухая, напольная, растворная, выравнивающая Пк4, М200 ГОСТ 31358-2007

Область применения:

Для выравнивания и устройства прочного основания пола внутри и снаружи зданий и для подготовки под финишное покрытие. Применяется по бетонным и цементно-песчаным основаниям марки не ниже 150 кг/см². Толщина слоя 10-80мм

Подготовка основания:

Основание на которое будет укладываться стяжка должно быть достаточно прочным, обладать достаточными несущими способностями, очищенным от грязи, извести, жиров, масел, остатков масляной краски и других веществ препятствующих образованию сцепления с основанием и тщательно очищено от пыли. Основание должно быть хорошо увлажнено, но без образования луж или прогрунтовано акриловыми грунтовками на водной основе.

Приготовление раствора:

Сухая смесь смешивается с водой в пропорции 1,7-1,9 л воды на 10кг смеси. Перемешивать в бетоно-смесителе принудительного действия не менее 5 мин. выдержать 5мин и повторно перемешать. Приготовленная порция раствора должна быть израсходована в течение 30 минут.

Внимание: передозировка воды ведет к уменьшению прочности.

Выполнение работ:

Приготовленный раствор выливается равномерно на подготовленное основание и разравнивается правилом. Для удаления воздуха и для лучшего соединения порций раствора, рекомендуется прокатать поверхность игольчатым валиком. Температура укладки от +5 до +25 С. Готовое покрытие в течение первых трех суток необходимо поддерживать во влажном состоянии (закрывать пленкой, мешковиной, застелить картоном) и поливать водой не реже 1раза в сутки) тем самым

создавая благоприятные условия набора прочности (твердения). Защищать от сквозняков и прямых солнечных лучей. Не соблюдение условий ухода, за готовым покрытием, может привести кускоренной потере влаги из материала и как следствие к появлению усадочных трещин. Оптимальными условиями являются: температура +20С и влажность 90%-100%.

При сомнении в возможности конкретного применения материала следует самостоятельно испытать его или обратиться за советом к производителю. Работы по устройству полов должны выполнять специалисты, имеющие опыт устройства полов.

Хранение и упаковка:

Мешки весом по 25кг. Гарантийный срок хранения в фирменной упаковке в сухих помещениях-12 месяцев.

Меры безопасности:

Материал не токсичен, но может вызвать раздражения кожи и глаз. Рекомендуется применять защитные очки и перчатки. В случае попадания раствора в глаза и не защищенные участки кожи, необходимо обильно промыть водой.

Указанная информация и технические характеристики продукта, даны по результатам проводимых нами испытаний с учетом уровня знаний и опыта на настоящий момент. Приведенные параметры были установлены в температуре 20 С. Это усредненные данные. Возможны отклонения. Наши технологически консультации, устные или письменные, являются только рекомендациями и не освобождают заказчика или потребителя данного продукта от проведения собственных испытаний, на пригодность предлагаемого продукта вместе с технологией применения в имеющихся условиях и целей, принимая на себя полноту ответственности за последствия, связанные с его применением. Применение и переработка продукта проводятся вне наших возможностей контроля, и поэтому находятся исключительно в вашей области ответственности. Наша компания оставляет за собой право внести изменения в свойства выпускаемых ею материалов. С выпуском данного проспекта вся ранее опубликованная информация о продуктах теряет силу. Потребителю всегда следует запрашивать более свежие технические данные по конкретным материалам, информация по которым высылается по запросу.

Технические характеристики:

Цвет	Серый
Связующее	ЦНВ+полимер
Наибольшая крупность зерен	песок ≤1,25мм
Подвижность	Пк4
Водоудерживающая способность	95%
Толщина слоя	10-80 мм
Прочность при сжатии	20,0 МПа
Прочность сцепления (адгезия)	?0,6 МПа
Время достижения полной прочности	28 суток
Жизнеспособность	30 мин.
Усадка, менее	0,8 мм/м
Расход при толщине слоя 10 мм	18 кг