



Клей плиточный С-2

Смесь сухая дисперсная облицовочная клеевая. Класс-С2

Область применения: Применяется для приклеивания любой керамической, клинкерной плитки, керамогранита гранитных и бетонных плит на оштукатуренных, бетонных, газобетонных, кирпичных и других минеральных основаниях на фасадах зданий, во влажных помещениях, бассейнов и фонтанов. Пригоден для работы в агрессивных средах, эластичный, морозостойкий, высокая прочность и адгезия

Подготовка основания:

Прочность основания на которое наносится клей должна быть ≥ 10 МПа, ровным (большие трещины, углубления должны быть заделаны), обладать достаточными несущими способностями, очищенным от грязи, пыли, известия, жиров, масел, остатков масляной краски и других веществ препятствующих образованию сцепления с основанием.

Приготовление клея:

Для приготовления клея сухую смесь засыпают в ёмкость с чистой, холодной (от 15 до 20^оС) водой (на 10кг сухой смеси 2,1 литра воды) затем при одновременном перемешивании небольшими порциями добавлять сухую смесь до нужной консистенции без комков. Дать раствору отстояться 5 минут и повторно размешать. Перемешивание производить ручным или механизированным (дрель с насадкой) способами. Приготовленный раствор сохраняет свои свойства до 2 часов (при температуре окружающей среды +20^оС и отн. влажности воздуха 60%, в других условиях время потребления может изменяться).

Выполнение работ:

Приготовленный клеевой раствор нанести с помощью зубчатого шпателя на подготовленную поверхность и выровнять и в одном направлении. Круговыми движениями вдавить плитку, так чтобы в растворе находилась 2/3 толщины плитки, 1/3 для затирки. Корректировать положение плитки можно, в течение 6-10 минут. Не рекомендуется наносить клеевой раствор сразу на большую поверхность, т.к. в зависимости от основания и толщине слоя он сохраняет свои клеящие свойства в течение 7-10 минут. Использовать покрытие пола под небольшие пешеходные нагрузки можно через 24 часа после укладки плитки при температуре +18 +25^оС и слое не более 5мм. Полная прочность достигается через 28 суток. В нормальных условиях затирку швов можно производить уже через 24 часа. Швы под затирку необходимо прочистить сразу после укладки плитки. Не рекомендуется укладывать плитки в стык. Ширина шва не менее 2мм.

Рекомендации:

При выполнении наружных работ, для повышения долговечности облицовок, рекомендуется использование комбинированного метода. При этом метод клей также наносится шпателем и на плитку слоем в 1 мм. Клей не рекомендуется использовать при облицовки мрамором белого цвета. При сомнении в возможности конкретного применения материала следует самостоятельно испытать его или обратиться за советом к производителю.

Расход: В среднем расход раствора составляет 1,5 кг на м² поверхности при толщине слоя 1 мм.

Хранение и упаковка:

Мешки весом по 25кг. Гарантийный срок хранения в фирменной упаковке в сухих помещениях-6 месяцев.

Меры безопасности:

Материал не токсичен, но может вызывать раздражение кожи и глаз. Рекомендуется использовать защитные очки и перчатки. В случае попадания материала в глаза и не защищенные участки кожи, необходимо обильно промыть водой.

Технические данные:

Цвет	серый
Связующее	ВНВ+ полимер. Доб.
Наполнитель	кв. песок $\leq 0,63$ мм
Температура работ	+5 - +25 ^о С
Водоудерж. способность	98%
Необходимое количество воды:	
На 1 кг.	0,2-0,22 л.
Толщина слоя	от 2 до 8 мм
Время корректирования положения плитки	7-10 мин
Жизнеспособность раствора	2 часа
Прочность сцепления	не менее 1,5 МПа